



Q405

Quick & Easy PU-Endversiegelung (für Design-Spachtelbodensystem Q400)

PRODUKTBECHREIBUNG Quick & Easy PU-Endversiegelung

Wasserbasierte transparente und matte Versiegelung auf Polyurethanbasis für zugelassene saugfähige, zementbasierte Spachtelmassen, Epoxid- und Acrylsystemen vor der Versiegelung mit „Quick & Easy Design-Spachtelboden“-Systemen.

- Witterungsbeständig, UV-Stabil und wasserdichte Oberfläche nach Aushärtung
- Gleichmäßige Optik
- Leichte Anwendung. Leicht zu reinigen.

ANWENDUNGSBEREICH

Versiegelung mineralischer Spachtelmassen, Epoxid- und Acrylsystemen.

- Einsatz nur auf zuvor vom Verarbeiter geprüften Spachtelmassen
- Für Innenbereiche mit normaler Beanspruchung
- Auch in Nassbereichen geeignet
- Leichte Anwendung mit Pinsel, Rolle oder Sprühpistole
- Vor der erstmaligen Anwendung auf einer ungeprüften Spachtelmasse wird das Anlegen einer repräsentativen Probefläche und Haftprüfung empfohlen. Die Empfehlungen der Spachtelmasse-Hersteller sind zu beachten.
- Gipsbasierte Spachtelmassen sollten generell nicht mit wasserbasierten Beschichtungssystemen behandelt werden. Wird dies dennoch gewünscht, so empfehlen wir eine Vorprobe in eigener Verantwortung.

ANWENDUNG

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Schmutz, Feuchtigkeit, Ölen, Fetten etc. sein. Es darf nicht auf Untergründen verwendet werden die aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sind und einen Feuchtigkeitsgrad von mehr als 3,5 % aufweisen. Bei abweichenden Bedingungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Vorhergehende Beschichtungen müssen vollständig durchgetrocknet sein. Entnehmen Sie die Trocknungszeiten den entsprechenden Datenblättern.

Anwendung:

Schütteln oder rühren Sie die Versiegelung vor der Verwendung gründlich auf. Vor der Anwendung muss die Oberfläche angeschliffen werden. Verwenden Sie dafür ein 120er Gitterschleifpad. Anschließend können Sie die Versiegelung in zwei Schichten mit einer Kurzflor-Rolle (6 mm) auftragen. Achten Sie darauf, immer im Kreuzgang zu rollen und vermeiden Sie Pfützenbildung. Zwischen den Schichten mit einem feinen 800er Schleifpad

23.04.2024 [1]				Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	---	--	---



zwichenschleifen. Schleifstaub gründlich enternen. Nach ca. 60 Minuten ist die Oberfläche Handtrocken und die nächste Schicht kann aufgebracht werden.

Verbrauch auf saugenden Untergründen: ca. 100-140 g pro m ² bei der ersten Schicht ca. 45g pro m ² bei der 2. Schicht	Verbrauch auf nicht saugenden Untergründen: ca. 45g pro m ² und Schicht
---	---

Zur Herstellung der rutschfesten Oberfläche (R10) geben Sie der vorletzten Schicht Quarzsand zu. Der Auftrag muss unter ständigem Rühren erfolgen um zu verhindern, dass sich die enthaltenen Füllstoffe auf dem Boden absetzen.

Nach dem Trocknen mit dem Auftragen der letzten Schicht ohne Quarzsand fortfahren.

LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 6 Monate im ungeöffneten Originalgebilde ab Lieferdatum. Anstrichmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Wärmewechsellagerung und in Anbruchgebinden können sich Antrocknungen bilden. Diese vor Gebrauch absieben.

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Polyurethanbasis
Verarbeitung:	Mit Rolle, Pinsel oder Spühpistole
Oberflächentrocken:	Nach ca. 60 Minuten (Temp. 20-23°C - rel. Lu _z f. 60-65%)
Endhärte:	Nach 7 Tagen (Temp. 20-23°C - rel. Lu _z f. 60-65%)
Gesamtverbrauch:	90-185 g pro m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Lieferform:	1 kg Flasche, 2,5 kg und 5 kg Kanister
Reiniger:	Wasser
Lagerung:	Zwischen +5°C und +35°C (6 Monate haltbar ab Lieferdatum)
Kennzeichnung nach GHS:	Nicht Kennzeichnungspflichtig

BESONDERE HINWEISE

Nicht bei Temperaturen unter 15 °C verarbeiten.

Stellen Sie sicher, dass die Untergründe vollkommen sauber sind, bevor Sie V 755 auftragen.

Das Produkt kann während der Verarbeitung weißlich erscheinen. Nach dem Trocknen wird es transparent.

Vermeiden Sie in den ersten 7 Tagen nach dem Aufbringen Wasserkontakt auf der Oberfläche.

Nicht auf zuvor mit Hydrophobierungsmitteln behandelte Flächen auftragen.

Nicht anwenden auf Flächen, die ständig aufsteigendem Wasser und Feuchtigkeit ausgesetzt sind, auf nassen oder gefrorenen Oberflächen, bei anhaltendem Nebel, direkt auf aufgehellten Untergründen und/oder direkt auf Oberflächen mit pH > 11. Berücksichtigen Sie bei der Verarbeitung, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit die Trocknung

23.04.2024 [2]				Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	---	--	---



des Produkts verlangsamt und dass Regen, hohe Luftfeuchtigkeit und Niederschläge das nicht trockene Produkt wegspülen oder beeinträchtigen können.

Nur für gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Das Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen erstellt worden. Alle vorherigen Versionen sind ungültig. Aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches

Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Kunden/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen bzw. geänderten Anwendungsempfehlungen führen. In Zweifelsfällen muss die Anwendung von der Q-Quick GmbH freigegeben werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

23.04.2024 [3]		<p>***** Zertifiziert ***** nach DIN EN 13813:2003-01 Permanente Eigenüberwachung</p>		Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	--	--	---